



Référence	Description		
	BASIC 22/23		
	<b>Caractéristique du produit</b>	<b>Unité de mesure</b>	<b>Donné Technique</b>
	Hauteur de fil	mm	20
	Longueur de la touffe	mm	48,8
	Jauge		3/8"
	Nombre de touffes/m <sup>2</sup>	nr	23.100
	Aiguilles/dm <sup>2</sup>	nr	10,5
	Aiguilles/dm <sup>2</sup>	l/h pour m <sup>2</sup>	1.000
	Perméabilité	gr/m <sup>2</sup>	1.869
	Poids total/ m <sup>2</sup>	m	4,08
	Hauteur rouleau	m	Sur mesure
	<b>Caractéristique du produit</b>	<b>Unité de mesure</b>	<b>Donné Technique</b>
	Poids du fil/decitex	dtex	6.600
	Epaisseur	micron	60
	Composition		100% Polypropylène
	Forme de la fibre		Fibrillisé
	Couleur		Vert clair
	Poids total du fil	gr/m <sup>2</sup>	744
	<b>Caractéristique du produit</b>	<b>Unité de mesure</b>	<b>Donné Technique</b>
	Dossier primaire		Dossier en polypropylène
	Poids du dossier primaire	gr/m <sup>2</sup>	175
	Type d'enduction		Latex
	Poids d'enduction	gr/m <sup>2</sup>	950
	<b>Remplissage recommandé</b>	<b>Unité de mesure</b>	<b>Donné Technique</b>
	<b>Sable siliceuse</b>		
	Granulométrie	mm	0,295-1,0
	Densité sèche	gr/cm <sup>3</sup>	1,5
	Friabilité	%	20
	Perméabilité	cm/h	> 50
	Quantité	kg/m <sup>2</sup>	20